

Multi Kunststoff Primer PR 115

2-komponentiger Universal-Primer und Aktivator für Kunststoffuntergründe

Einsatzgebiete

Multi Kunststoff Primer PR115 wird als Primer für Kunststoff und Elastomerbahnen z. B. TPO-/FPO-Bahnen, PVC-Bahnen, EPDM-Bahnen, sowie Kunststoffprofilen aus Hart-PVC eingesetzt. Aktivator für die RALMO[®]-Flüssigabdichtung ÖKO 1K nach Arbeitsunterbrechungen über 24 Stunden, sowie die Überarbeitung bestehender Abdichtungsflächen.

Produkteigenschaften:

- 2-komponentig
- lösemittelhaltig
- schnelltrocknend
- überarbeitbar nach: ca. 60 Minuten
- überarbeitbar innerhalb von ca. 72 Stunden
- mögliche Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +50 °C
- empfohlene Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +40 °C
- Farbton Komponente A: gelblich
- Farbton Komponente B: farblos
- nach dem Vermischen der Härterkomponente B und der Stammkomponente A, kann der Primer, im luftdicht verschlossenen Gebinde der Stammkomponente A, bis zu 3 Wochen gebrauchsfertig verarbeitet werden.

Alle Messungen bei +21 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

Verbrauch:

ca. 80 – 100 ml/m²

Lieferform:

500 ml Kombigebinde
 Stammkomponente A: 625 ml Aluminiumflasche mit 250 ml Inhalt
 Härterkomponente B: 250 ml Blechflasche

Anwendung:

Untergrund gründlich mit dem RALMO[®]-Verdüner für Flüssigabdichtung-ÖKO-1K reinigen, Abluftzeit ca. 15 Minuten. Anschließend wird der Primer vorzugsweise mit einem

Pinself auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Der Primer muss ca. 5 mm über die geplante Abdichtung hinausgehen.

Es ist nur so viel Fläche vorzubereiten, wie innerhalb von 72 Stunden überarbeitet werden kann. Geschieht dies nicht, ist der Primer vollständig abzuschleifen und neu aufzutragen.

Die Bauteiltemperatur muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.

Mischen:

Die Härterkomponente B vollständig zur Stammkomponente A zugeben. Anschließend die Aluminiumflasche gut verschließen und ca. 30 Sekunden gut durchschütteln.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, griffig und tragfähig sein, genügend Dichtigkeit und Festigkeit aufweisen, frei von trennenden Substanzen wie Schmutz, Öl, Fett usw. sein.

Lagerung:

Originalgebinde bei +5 °C bis +30 °C trocken lagern. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden. Ab Produktion 12 Monate haltbar.

Allgemeine Hinweise:

Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigen Umgebungs- und Untergrundtemperaturen. Die verwendeten Verarbeitungswerkzeuge und Geräte sowie unterschiedlichen Baustellenbedingungen haben einen Einfluss auf die angegebenen Verbrauchswerte. Diese können sich somit verändern. Aus dem Untergrund resultierende Unebenheiten können mit dem Produkt nicht ausgeglichen werden. Das Produkt darf nicht mit systemfremden Stoffen gemischt und verarbeitet werden.

Verdünnung:

Das Produkt darf nicht verdünnt werden.

Art. Nr.	Bezeichnung
9-10-8-2-115	Multikunststoffprimer 115 für RALMO [®] -Flüssigabdichtung ÖKO 1K - VE = 0,5 Liter Dose

Sonstiges:

Die aktuelle Ausgabe der DAfStb Richtlinie „Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen“ ist zu beachten.

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift sowie durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen gewählte Einsatzzweck liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und sind daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu berücksichtigen. Es sind die jeweils gültigen Unterlagen in ihrer neuesten Ausgabe zu verwenden.

Bitte prüfen Sie die Aktualität der verwendeten Unterlagen und / oder fordern Sie vor jeder Anwendung ein aktuelles Dokument an.